

MAFIX 6 PMMA

Az Acrifix 106 alternatívája

Fő jellemzői:

A MAFIX 6 PMMA egy professzionális, kristályos, gyorsan száradó, közepes viszkozitású ragasztó. Plexik, reklámprofilok, műanyagok, bútorok, autóiipari illetve elektrotechnikai eszközök ragasztására alkalmas. Az átlagnál sűrűbb állagú bizonyos mértékig fuga kitöltő tulajdonsággal rendelkezik.



Tulajdonságai

Alapja	PMMA akril-polimer az oldószerben
Színe a megkötés után	áttetsző
Viszkozitás	LVT 2/30 740 ± 100 mPa.s
Sűrűsége	+20°C 1,18 ± 0,2g/cm ³
Felbontás	+20°C, 50%-os relatív páratartalom alkalmazott mennyiség kb. 150ml-es üvegben 30mp
Maximális száradási idő	16 óra után
Alkalmazása min. hőmérsékleten	min. 5°C

Felhasználási javaslat:

TÉNYLEGES HASZNÁLAT ELŐTT CÉLSZERŰ A RAGASZTÓ ÉS A RAGASZTOTT ANYAG JELLEMZŐIVEL TISZTÁBAN LENNI! Ragasztás előtt győződjön meg róla, hogy a ragasztandó anyag felülete tiszta, portól, zsírtól, nedvességtől és egyéb szennyeződésektől mentes. A MAFIX 2MCL alkalmas ilyen jellegű tisztításra. A MAFIX PMMA 6 egyoldalas ragasztó, melyet ecsettel kell felvinni a ragasztandó felületre. A ragasztó felvitele után 30 másodpercen belül a ragasztott felületeket össze kell illeszteni és erősen egymáshoz nyomni, mielőtt teljesen megszilárdul. Kb. 16 óra után szárad ki teljesen, de nagyban függ az anyagtól. Annak érdekében, hogy az alkotóelemek teljes egészében egymáshoz ragadjanak ajánljuk, hogy ragasztás előtt tisztítsa meg a ragasztandó felületet ALKAFEN-nel, az egyik oldószer alapú termékünkkel. Az egy használathoz szükséges ragasztó mennyisége a ragasztandó anyag vastagságától függ. Fennállhat annak a veszélye, hogy a ragasztó beszívárog az anyagba. Átlátszó panelek ragasztása esetén a felület egyes részein az oldószer felszívódása miatt elszíneződés alakulhat ki. A végleges kiszáradás és ezzel együtt a megszilárdulás ideje teszteléssel határozható be, mely főleg az

PARTNER A MŰANYAG KERESKEDELEMBEN!

VALIO-SOLUTIONS KFT.
 RAKTÁR ÉS KERESKEDELMI IRODA: 2120 DUNAKESZI, PALLAG UTCA 49.
 TEL.: +36-27-540-060
 FAX: +36-27-540-064
 E-MAIL: INFO@VALIOSOLUTIONS.HU
 WEB CÍM: WWW.VALIOSOLUTIONS.HU

anyagtól, hőmérséklettől, a felhasznált ragasztó mennyiségétől, a levegő páratartalmától, a nyomástól és egyéb hasonló tényezőktől függ.

Tisztítás:

MAFIX 2MCL használata javasolt a kívánt felület előkészítésére

Tárolása:

Eredeti csomagolásban, +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten. Ne tegye ki közvetlen napfénynek! 12 hónapig felbontatlan csomagolásban tárolható. Tároláskor a viszkozitás mértéke nő.

Kiszerezés:

600ml, 1200ml alumínium palackban

Figyelmeztetés:

A gyártó garanciát vállal a termékért feltéve, hogy a fent említett leírásoknak eleget téve kerül alkalmazásra, valamint megfelelő módon van tárolva. Amennyiben a terméket más célra kívánja használni, mint amire az megállapítást nyert, feltétlen vizsgálja meg, hogy a ragasztandó anyag felülete eleget tesz-e az alkalmazhatóság feltételeinek. A gyártó nem vállal garanciát a minőségért, ha az nem rendeltetésszerűen van használva. A termék teljes áttekintését megtalálja termékkatalógusunkban. A műszaki osztály munkatársai állnak az Ön rendelkezésére bármely kivételes probléma felmerülése esetén.

PARTNER A MŰANYAG KERESKEDELEMBEN!

VALIO-SOLUTIONS KFT.
RAKTÁR ÉS KERESKEDELMI IRODA: 2120 DUNAKESZI, PALLAG UTCA 49.
TEL.: +36-27-540-060
FAX: +36-27-540-064
E-MAIL: INFO@VALIOSOLUTIONS.HU
WEB CÍM: WWW.VALIOSOLUTIONS.HU